Stella Nova Mirror

Fina steklena zmes s posnetimi robovi

Opis izdelka

Opis	Efektna zmes iz stekla za fasadne površine s strukturnim ometom, posebej za brizgani nanos.
Lastnosti	■ Brilijatni sijaj ■ Odpornost proti vremenskim vplivom ■ Negorljivost
Pakiranje/velikost embalaže	8 kg v vedru
Barvni toni	Svetlo srebrnkastosiv odboj.
Skladiščenje	Na suhem, v tesno zaprtih posodah.
Tehnični podatki	■ Velikost zrn: 0,6–1,25 mm ■ Gostota: 1,2 g/cm^3

Delovni postopek

Ustrezne podlage	Vsi strukturni ometi Capatect. Če ste v dvomih, izdelajte manjšo testno površino.
Priprava podlage	Da bi se ohranil optimalen oprijem s podlago, morate StellaNova Mirror vedno nabrizgati na vlažen in svež nanos strukturnega ometa.
Postopek nanašanja	Capatect StellaNova Mirror nabrizgajte s pištolo z lijakom na sveže nanesen in še vlažen strukturni omet Capatect v krožnih gibih. Priporočamo, da fasadne površine obvezno zaščitite pred vetrom, saj s tem zmanjšate tudi izgube materiala na minimum. Šoba: ca. 4,5 mm Kompresor: od 250 l/min Zračni tlak: ca. 0,8 bar Efektno zmes vpihajte z razdalje 40 do 50 cm v zaključni ometni nanos. Širino odprtine šobe omejite s šobno iglo. Drugače bo šobna igla čez čas zablokirala.
Poraba	Glede na želeni efekt pribl. 0,1–0,3 kg/m^2.
Pogoji pri izvedbi	Odvisno od podatkov za uporabljeni strukturni omet (glejte TI za uporabljeni strukturni omet).

Opozorilo	Vidne maroge preprečite tako, da izdelek StellaNova Mirror vedno nabrizgate v svež, še moker strukturni omet, in sicer v enem hodu s krožnimi gibi in enakomerno. V vseh delovnih fazah nosite ustrezna zaščitna očala in masko s filtrom trdnih delcev (P2). Pištole, ki je priključena na pnevmatski kompresor, ne usmerjajte v osebe ali druga živa bitja. Steklo je ostro in lahko pri nepravilni uporabi povzroči telesne poškodbe. Granulat uporabljajte samo tam, kjer ne pričakujete neposrednega stika z ljudmi ali drugimi živimi bitji.

Napotki

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)	Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.
Odstranjevanje	Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.
Druge opombe	Koda odpadka: 91101 (v skladu z ÖNORM S 2100) Evropski katalog odpadkov: 20 03 01 Razred ogrožanja vode: ROV – na splošno ne ogroža vode. Varnostni list je na voljo na spletni strani www.caparol.si / www.synthesa.at
Tehnično-svetovalni center	**CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda** Telefon: 059 209 220 Faks: 01 300 70 80 Internet: www.caparol.si E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija: 1463 / 2 · Izdaja: julij 2018

Tehnična informacija je bila pripravljena na osnovi najnovejšega stanja tehnike in lastnih izkušenj.
Glede na raznolikost podlag in konkretnih pogojev na objektu nas vsebina tehnične informacije ne zavezuje.
Kupec/uporabnik naj se ne zanaša le na ta navodila, temveč naj strokovno in v skladu z obrtniškimi zakonitostmi na lastno odgovornost preizkusi naše delovne materiale, ali ustrezajo predvidenemu namenu uporabe glede na konkretne pogoje na objektu.
Z novo izdajo tehnične informacije je vsebina tega dokumenta ukinjena. Veljajo naši splošni prodajni in dobavni pogoji v zadnji izdaji.

DAW International Business: DAW SE · P.O.B. 1264 · D-64369 Ober-Ramstadt · Tel. +49 6154 71-1274 · Fax +49 6154 71-1264 · Internet www.caparol.com

A-1110 Wien
Sofie-Lazarsfeld-Str. 10
Tel. 0 1 / 20 146
Fax. 0 1 / 20 146-3504
wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten
Clemens-Holzmeister-Str. 1
Tel. 0 74 72 / 64 4 24
Fax. 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid/Ansfelden
Betriebspark 2
Tel. 0 72 29 / 87 1 18
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100
ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0 662 / 85 30 59
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511
salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/Ibk.
Industriezone 11
Tel. 0 52 32 / 29 29
Fax. 0 52 32 / 29 30
kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 0 55 22 / 44 6 77
Fax. 0 55 22 / 43 6 73
rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 0 31 24 / 25 0 30
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525
gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0 463 / 36 6 33
Fax. 0 463 / 36 6 43
klagenfurt@synthesa.at